

PatentWeb  
HomeEdit  
SearchReturn to  
Patent List

Help

☒ Include in patent order**MicroPatent® Worldwide PatSearch: Record 1 of 1**

[no drawing available]

[Family Lookup](#)

JP63317575

AQUEOUS TACKY AGENT COMPOSITION

JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

Inventor(s): IKEDA YORINOBU ; WATABE YASUHISA ; ITO TOSHIYUKI ; TADENUMA HIROSHI

Application No. 62151404 , Filed 19870619 , Published 19881226

**Abstract:**

PURPOSE: To obtain the titled pollution-free composition bondable even to low- temperature articles or faces having the wet surface by dropwise condensation, etc., by adding polyethyloxazoline to an emulsion of acrylic copolymer.

CONSTITUTION: The aimed aqueous tacky agent composition having excellent adhesiveness to faces of dropwise condensation, obtained by adding (D) 5W100 pts.wt. polyethyleneoxazoline to 100pts.wt. emulsion of acrylic copolymer having -40-C glass transition point prepared by polymerizing (A) 50W97.9wt. % (meth) acrylic acid ester containing 4W12C alkyl group with (B) 0.1W10wt.%  $\alpha, \beta$ -unsaturated carboxylic acid and (C) 2W49.9wt.% monomer.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&amp;Japio

Int'LClass: C09J00314 C09J00316

MicroPatent Reference Number: 000280534

COPYRIGHT: (C) JPO

PatentWeb  
HomeEdit  
SearchReturn to  
Patent List

Help

For further information, please contact:

[Technical Support](#) | [Billing](#) | [Sales](#) | [General Information](#)

## ⑫ 公開特許公報(A)

昭63-317575

⑪ Int. Cl.

C 09 J 3/14  
3/16

識別記号

JDD  
JGE

庁内整理番号

6681-4J  
6681-4J

⑬ 公開 昭和63年(1988)12月26日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑭ 発明の名称 水性粘着剤組成物

⑮ 特 願 昭62-151404

⑯ 出 願 昭62(1987)6月19日

⑰ 発 明 者 池 田 頼 信 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社  
内

⑱ 発 明 者 渡 部 康 久 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社  
内

⑲ 発 明 者 伊 藤 俊 之 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社  
内

⑳ 発 明 者 夢 沼 博 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社  
内

㉑ 出 願 人 日本合成ゴム株式会社 東京都中央区築地2丁目11番24号

㉒ 代 理 人 弁理士 山下 稔平

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

水性粘着剤組成物

## 2. 特許請求の範囲

(1)(a) 炭素数が4乃至12のアルキル基を有する  
アクリル酸エステル又はメタクリル酸エ  
ステル50～97.9重量％、

(b)  $\alpha$ 、 $\beta$ 不飽和カルボン酸0.1～10重量  
％、

(c) 上記単量体と共重合可能な他の単量体2  
～49.9重量％、

を重合してなるガラス転移点が $-40^{\circ}\text{C}$ 以下のア  
クリル共重合体のエマルジョンを固形分として  
100重量部に対しポリエチルオキサゾリンを5  
(固形分)  
乃至100重量部を含むことを特徴とする水性粘  
着剤組成物

## 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は粘着性のラベル、シート、シールなど  
(以下、これをラベル類という)や粘着テープに

用いられる水性粘着剤組成物に関する。

(従来の技術)

近年、テープ粘着ラベルは広く普及し、事務、  
製造、流通、運輸、医療その他で広範囲に使用さ  
れている。これらラベルやテープに用いられる粘  
着剤には、アクリル酸エステルを溶剤中で重合し  
て得られる溶剤系粘着剤、アクリル酸エステルを  
水相で乳化重合して得られる水性(エマルジョン  
系)粘着剤とがよく知られている。

これらのうち、溶剤系粘着剤は、これをラベル、  
テープ等に塗布する工程において、その中に含ま  
れる溶剤がもたらす火災、あるいは大気汚染、水  
質汚染等の問題があるため、近年無公害の水性粘  
着剤に置き替わりつつある。

一方、ラベル、テープ類の適用範囲も広がり、低  
温面への接着、ポリオレフィンなどの難接着性被着  
体への接着、粗面への接着などが要求されている。  
さらに冷凍食品の普及に伴い、物品への値札の貼り  
付けや低温物品の結束の頻度が増えてきている。こ  
れら冷凍食品あるいは低温で保存する物品にラベ

ルやテープ類を貼る場合、低温から室温に戻すことがあり、その際被着面が結露する。溶剤系粘着剤の場合は、その粘着面が撥水性のために、結露面に対してもある程度の粘着力を有するが、水性粘着剤の場合は、その中に含まれる乳化剤、増粘剤などの水溶性成分の為に粘着面が水に濡れ、被着体との間に薄い水の膜を作るため十分な接着力が生じない。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は公害等の問題がある溶剤系粘着剤から無公害の水性粘着剤への転換に役立ち、また近年普及したその他低温物品あるいは表面が結露等により濡れた面への貼付けが可能な水性粘着剤を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

結露面に対する接着性の優れた水性粘着剤という社会的要請に応じて鋭意検討した結果、

- (1)(a) 炭素数が4乃至12のアルキル基を有するアクリル酸エステル又はメタクリル酸エステル50～97.9重量%

を越える場合は十分な保持力が得られない。好ましくは60～95重量%である。

$\alpha$ 、 $\beta$ 不飽和カルボン酸とは、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、フマル酸、マレイン酸等である。好ましくはアクリル酸、イタコン酸、マレイン酸である。これら単量体の使用量は0.1～1.0重量%で、0.1重量%未満の場合は十分な保持力が得られず、1.0重量%を越える場合は接着力が低下する。好ましくは0.3～5重量%である。

上記単量体と共重合可能な単量体としてはメチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、イソプロピル(メタ)アクリレート、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート、メトキシエチルアクリレート、エトキシエチルアクリレート、グリシジル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリルアミド、ステレン、アクリロニトリル、N-メチロールアクリルアミド、酢酸ビニルなどを挙げることができる。これら共重合可能な単量体の使用量は2～49.9重量%で2重量%未満の場合は十分な保持力が得られず、49.9重量%を

- (b)  $\alpha$ 、 $\beta$ 不飽和カルボン酸0.1～1.0重量%

- (c) 上記単量体と共重合可能な他の単量体2～49.9重量%

を重合してなるガラス転移点が $-40^{\circ}\text{C}$ 以下のアクリル共重合体のエマルジョンを固形分として100重量部に対しポリエチルオキサリリンを5(固形分)乃至100重量部を含むことを特徴とする水性粘着剤組成物が結露面に対する接着力を有することを見出し、本発明に到達した。

本発明における炭素数が4乃至12のアルキル基を有するアクリル酸エステル又はメタクリル酸エステルとは、ブチル(メタ)アクリレート、ヘキシル(メタ)アクリレート、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレート、ラウリル(メタ)アクリレートをいう。好ましくはブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート等である。共重合体(A)の重合に際し、単量体中の(メタ)アクリル酸エステルが50重量%未満の場合は、粘着剤としての十分な接着力が得られず、又97.9重量

を越える場合は十分な接着力が得られない。

これらの単量体の重合は、通常の乳化重合法で行う。重合して得られるアクリル共重合体のガラス転移点は $-40^{\circ}\text{C}$ 以下好ましくは $-50^{\circ}\text{C}$ 以下であることが必要で、 $-40^{\circ}\text{C}$ より高温の場合はタックが得られない。

この乳化重合は、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ラウリル硫酸ソーダ、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダなどの乳化剤、過硫酸塩、アゾビスイソプロピロニトリルなどの重合開始剤、ブチルメルカプタン、インプロピルアルコール、メタノール、四塩化炭素などの分子量調節剤、さらに必要に応じて消泡剤、増粘剤、防腐剤などの添加剤と共に水中に分散、乳化して、一般には不活性ガス雰囲気下で共重合させる。

なお、ガラス転移点は、次の式により決定する。

$$1/T_g = \sum (W_i/T_{gi})$$

ここで、

$T_g$ : 共重合体のガラス転移点(絶対温度表示)

$T_{gi}$ : 単量体成分(i)の単独重合体のガラス転移点

(絶対温度表示)

W1: 共重合体中の成分(i)の重量分率

(ジェー・ブランドラップら編、「ポリマーハンドブック」、ジェー・ウィリー社出版、第2版(J. Brandrup et al., "Polymer Handbook", J. Wiley, 2'd ed.) 参照)

本発明で使用するポリエチルオキサゾリンは、2-エチル-2-オキサゾリンを重合して得られる水溶性ポリマーである。数平均分子量としては300,000以下が好ましい。ポリエチルオキサゾリンの配合量は、アクリル共重合体の固形分100重量部に対して、5~100重量部、好ましくは10~70重量部で5重量部未満の場合は充分な結露面粘着力が得られず、100重量部を越える場合は粘着力、タックが得られない。

本発明の水性粘着剤組成物には、さらに増粘剤、消泡剤、粘着性付与剤、酸化チタンなどの顔料、可塑剤等を添加、配合しても良い。

(実施例)

以下、実施例を挙げて本発明を更に具体的に説

明する。なお、部および%は重量基準である。  
明する。なお、部および%は重量基準である。  
実施例1-7、比較例1-5  
(乳化重合)  
第1及び2表に示す組成の単量体混合物を次の方法によって乳化重合した。  
攪拌機、温度調節器および逆流式冷却器を備えたオートクレーブに水40部、過硫酸アンモニウム0.1部を仕込み、次いで、第1及び2表に示す組成の単量体混合物100部、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ1.0部、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル1.0部、水60部を添加したのち、攪拌、乳化してプレエマルジョンを調製した。  
このプレエマルジョンを全量オートクレーブに8時間かけて連続的に添加しながら、80℃で攪拌して乳化重合させた。その後、更に80℃で2時間攪拌を続けて、重合転化率約98%以上とし、アクリル共重合体エマルジョンを得た。  
(水性粘着剤組成物の調製)  
アクリル共重合体エマルジョンを、アンモニア65%RHの雰囲気に入れる。約3分後に腐食が付着したSUS板表面に上記試験片を貼り付け2kgのロールで圧着し直ちに300mm/minの速度で剥離試験を行う。単位は25mm当たりの荷重で表す。  
(IV) ボールタック  
粘着性を表す一つの指標であり、JIS-Z0237の方法で測定した。単位はボールの径で表す。  
(V) 保持力  
上記試験片をJIS-Z0237の方法で測定した。単位は落下するまでの時間(時間)で表す。

(水性粘着剤組成物の評価)

(i) 粘着試験片の作成

上記のように調製した水性粘着剤組成物を剥離紙に塗布、乾燥した後、上質紙に転写した。1週間養生した後、所定の大きさに裁断して試験片を作成した。

(ii) 粘着力の測定

ステンレス板(SUS304)に上記試験片を貼り付け、JIS-Z0237の方法で粘着力を測定した。単位は25mm当たりの荷重で表す。

(iii) 結露面粘着力の測定

ステンレス板(SUS304サイズ50mm×125mm×2mm)を-10℃に冷却しその後、23℃×

## 評価結果

表-1および表-2に実施例を示す。

本発明の実施例1~7はいずれも粘着力、タック、保持力に加え、結露面粘着力も優れた性能を示した。

比較例1は、炭素数が4~12のアルキル基を有するアクリル酸エステルが50%未満の場合であり、粘着力、タックが劣る。

比較例2は、前記アクリル酸エステルが97.9%を超える場合であり、保持力が劣る。

比較例3は $\alpha$ 、 $\beta$ 不飽和カルボン酸が0.1%未満の場合であり、保持力が劣る。

比較例4は、アクリル共重合体100重量部に対し、ポリエチルオキサゾリンが5重量部未満の場合で結露面粘着力が劣る。

比較例5は、同じくポリエチルオキサゾリンが100重量部を超える場合でタックが劣る。

## (発明の効果)

本発明の水性粘着剤組成物は、優れた粘着性能を有し、加えて結露面に対する優れた粘着力を有する。

表 - 1

	実 施 例						
	1	2	3	4	5	6	7
単量体成分							
2-エチルヘキシルアクリレート(%)	75	83	90	83	83	75	75
メチルメタクリレート (%)	23	15	8	16	14	23	23
ア ク リ ル 酸 (%)	2	2	2	1	3	2	2
共重合体のガラス転移点(°C)	-43	-52	-60	-52	-52	-52	-52
ポリエチルオキサゾリン配合量(部) (共重合体100部に対して)	40	40	40	40	40	10	70
水性粘着剤組成物の評価結果							
粘 着 力 (kg/25mm)	1500	1700	1600	1700	1900	1700	1500
結露面粘着力 (kg/25mm)	1000	1200	1100	1200	1300	800	1400
タ ッ ク (No.)	9	11	14	13	10	12	6
保 持 力 (時間)	24以上	18	10	12	18	18	18

表 - 2

	比 較 例				
	1	2	3	4	5
単量体成分					
2-エチルヘキシルアクリレート(%)	48	99	99	83	83
メチルメタクリレート (%)	50	0.5	1	15	15
アクリル酸 (%)	2	0.5	0	2	2
共重合体のガラス転移点 (°C)	-7	-69	-70	-52	-52
ポリエチルオキサゾリン配合量(部) (共重合体100部に対して)	40	40	40	2	130
水性粘着剤組成物の評価結果					
粘着力 (kg/25mm)	300	1900	1900	1600	1300
結着面粘着力 (kg/25mm)	100	1200	1200	100	1200
タック (No)	1	13	13	13	4
保持力 (時間)	10	0.5	0.5	24以上	24以上

## 手 続 補 正 書

昭和63年 1月22日

特許庁長官 小 川 邦 夫 殿

## 1. 事件の表示

特願昭62-151404号

## 2. 発明の名称

水性粘着剤組成物

## 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 (417) 日本合成ゴム株式会社

## 4. 代理人

住所 東京都港区虎ノ門五丁目13番1号虎ノ門40森ビル


氏名 (6538) 弁理士 山 下 穰 平

## 5. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の欄。

## 6. 補正の内容

- (1) 明細書の特許請求の範囲を別紙の通り訂正する。
- (2) 同書第4頁第6～7行の「エマルジョン100重量部」を「エマルジョンを固形分として100重量部」に訂正する。
- (3) 同書第4頁第8行の「(固形分)」を削除する。
- (4) 明細書第4頁第18行の「共重合体(A)」を「共重合体」に訂正する。



昭和63年 2月 2日

特許庁長官 小 川 邦 夫 殿

## 2. 特許請求の範囲

(1) (a) 炭素数が4乃至12のアルキル基を有するアクリル酸エステル又はメタクリル酸エステル50～97.9重量%、

(b)  $\alpha$ 、 $\beta$ 不飽和カルボン酸0.1～10重量%、

(c) 上記単量体と共重合可能な他の単量体2～49.9重量%、

を重合してなるガラス転移点が $-40^{\circ}\text{C}$ 以下のアクリル共重合体のエマルジョンを固形分として乃至100重量部を含むことを特徴とする水性粘着剤組成物

## 1. 事件の表示

特願昭62-151404号

## 2. 発明の名称

水性粘着剤組成物

## 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 (417) 日本合成ゴム株式会社

## 4. 代理人

住所 東京都港区虎ノ門五丁目13番1号虎ノ門40森ビル

氏名 (6538) 弁護士 山 下 稔 平

## 5. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲の欄

## 6. 補正の内容

明細書の特許請求の範囲を別紙の通り訂正する。

## 特許請求の範囲

(1) (a) 炭素数が4乃至12のアルキル基を有するアクリル酸エステル又はメタクリル酸エステル50～97.9重量%、

(b)  $\alpha$ 、 $\beta$ 不飽和カルボン酸0.1～10重量%、

(c) 上記単量体と共重合可能な他の単量体2～49.9重量%、

を重合してなるガラス転移点が $-40^{\circ}\text{C}$ 以下のアクリル共重合体のエマルジョンを固形分として100重量部に対し、ポリエチルオキサジリン5乃至100重量部を含むことを特徴とする水性粘着剤組成物

特許  
昭63.2.2

特許  
昭63.2.2